

WB101 外墙有色底漆

总述 WH-WB101 外墙有色底漆由丙烯酸共聚乳液、颜填料和助剂组成。该产品漆膜坚韧耐久附着力强，并具有很好的耐水、耐沾污、耐碱性，防霉效果极佳。与优尼科封闭底漆配套使用，具有极佳的层间附着力和保护性能。

推荐用途 适用于各种砖石结构和石膏板墙面的装饰和翻新，也可适用于外墙保温系统。作为真石漆和质感涂料配套的有色分格底漆使用。

物化性质 (白色，其他颜色会不同)
漆面与色彩: 哑光、白色(其它颜色参考色卡)
涂盖面积: 8-10 平米/公斤 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同)
闪点: 无
密度: 1.4g/ml
重量固含量: 50%
指触干: 1 小时 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工指导

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂
稀释剂(最大体积): 清水 30%
工具清洗: 清水
漆膜厚度: 干膜: 45 微米
湿膜: 90 微米
重涂间隔: 最小: 4 小时 (20°C/68°F,R.H.65%)
最大: 不限
表面处理: 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。作为优尼科封闭底漆、浮雕底漆或腻子的一面漆，应待底漆或腻子硬干后方可涂用。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后才可涂用。
施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年 (20°C/68°F)。
5. 施工前先阅读使用说明。
6. 开罐后充分搅拌罐内漆料
7. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释
8. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量漆料。
9. 请尽快用完已开罐的产品。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定

方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。