

WANEKO®WB161

外墙乳胶漆

产品描述

WANEKO®WB161 外墙乳胶漆由丙烯酸共聚乳液、颜填料和助剂组成。与封闭底漆配套使用，具有优异的层间附着力和保护性能。

产品特性

该产品漆膜坚韧耐久附着力强，并具有很好的耐水、耐沾污、耐碱性，防霉效果极佳。

推荐用途

适用于各种砖石结构和石膏板墙面的装饰和翻新，也可适用于外墙保温系统。可以作为真石漆和质感涂料配套的有色分格底漆使用。

技术参数

物理参数

颜色	白色，其他颜色会不同
光泽	哑光
比重	约 1.4 kg/L
体积固体份	50±2%
理论涂布率	8-10 m²/kg (一层;实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同)

表面处理

被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。作为封闭底漆、浮雕底漆或腻子的面漆，应待底漆或腻子硬干后方可涂用。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后方可涂用。

施工指导

施工方法

刷涂、滚涂、喷涂

稀释剂

洁净水

工具清洗：洁净水

膜厚

		膜厚
湿膜		45μm
干膜		90 μm

干燥时间-指触干

1 小时（20°C/68°F,R.H.65%）（干燥时间随温度和湿度的变化而变化）

重涂间隔

产品名称		20°C
外墙乳胶漆 WB161	最低	4 小时
	最高	可延长

环境温度

5°C~40°C。避免相对湿度大于 85%条件下施工。

混合和稀释

WANECO®WB161 开罐后充分搅拌罐内漆料，如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释，不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。

通风

对于施工人员的安全和本产品正确的性能，施工区的各部分要有良好的通风。

包装与储存

包装

单组份，不同颜色配置包装规格不同。

储存

产品储存必须遵守国家规章。应保存于阴凉、通风良好的地方，存放温度不低于 0°C，避免过高的温度。容器必须牢固密封。

产品有效期

1 年（20°C/68°F）

安全措施

警告

会引起眼睛和皮肤的刺激。蒸汽可能会引起过敏人群的呼吸道刺激。可能会引起皮肤过敏反应。避免呼吸蒸汽。请勿触及眼睛、皮肤。要使用眼、耳、皮肤的防护用具，使用合适的面具，以避免潜在的呼吸道刺激。使用后用清水彻底的清洗皮肤。如有不适请咨询医生。衣物再次使用前要洗涤。如果没有呼吸要进行人工呼吸，最好嘴对嘴，并请医生处理。灼伤：放热反应会使产品变热，超出正常水平。在混合后要小心处理。使用手套。急救：如果不慎接触了眼睛，立即用清水冲洗至少 15 分钟，并脱去污染的衣鞋，用肥皂清洗接触后的皮肤。使用前和使用时，请注意包装上所有的安全标签，还应参考安全技术说明书，并遵守有关国家或当地政府安全规定。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系，全国客服热线：400-059-1116 转 3。