

WANEKO®WB462

质感漆

产品描述

WANEKO®WB462 质感漆是一种由高级柔性丙烯酸乳液和质感无机材料经过现代加工工艺制造而成的新一代抗裂防水型外墙用质感涂料。特有的强化配方使该产品具有更佳的抗开裂、更优异的防水透气等保护性能，同时能够提供造型多变、质感万千的天然装饰效果。

产品特性

提供多种质感纹理的艺术装饰效果，优异的柔韧性能有效抵抗墙体开裂，优异的防水透气性能、附着力、耐候性。

推荐用途

可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或腻子等表面。适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

技术参数

物理参数

颜色	原色或客户指定色
光泽	哑光
质量固体分	约 70%（具体颜色和造型不同即不同）
理论涂布率	1.5-3.5 m ² /kg（实际涂布率取决于对施工效果的要求）

表面处理

被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。还要求被涂表面应平整、坚实、无缺欠。墙体含水率<8%，PH<10。

施工指导

施工方法

压花效果	使用喷枪、滚筒施工。用量约为 2-3kg/m ²
批荡效果	使用批刀施工。用量约为 2-3kg/m ²
刮砂效果	使用批刀、刮板施工。用量约为 1.5-3.5kg/m ²

施工工具

批刀、滚筒、喷枪等

稀释剂

洁净水

工具清洗：洁净水

干燥时间

基材表面温度	20℃
表干	4 小时
干燥时间随温度和湿度的变化而变化	

环境温度

5℃~40℃。避免相对湿度大于 85%条件下施工。

混合和稀释

WANEKO®WB462 开罐后充分搅拌罐内漆料，如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释，不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。

通风

对于施工人员的安全和本产品正确的性能，施工区的各部分要有良好的通风。

包装与储存

包装

单组份，不同颜色配置包装规格不同。

储存

产品储存必须遵守国家规章。应保存于阴凉、通风良好的地方，存放温度不低于 0℃，避免过高的温度。容器必须牢固密封。

产品有效期

1 年（20℃/68°F）

安全措施

警告

会引起眼睛和皮肤的刺激。蒸汽可能会引起过敏人群的呼吸道刺激。可能会引起皮肤过敏反应。避免呼吸蒸汽。请勿触及眼睛、皮肤。要使用眼、耳、皮肤的防护用具，使用合适的面具，以避免潜在的呼吸道刺激。使用后用清水彻底的清洗皮肤。如有不适请咨询医生。衣物再次使用前要洗涤。如果没有呼吸要进行人工呼吸，最好嘴对嘴，并请医生处理。灼伤：放热反应会使产品变热，超出正常水平。在混合后要小心处理。使用手套。急救：如果不慎接触了眼睛，立即用清水冲洗至少 15 分钟，并脱去污染的衣鞋，用肥皂清洗接触后的皮肤。

使用前和使用时，请注意包装上所有的安全标签，还应参考安全技术说明书，并遵守有关国家或当地政府安全规定。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系，全国客服热线：400-059-1116 转 3。