

WANSIELD®EM010

环氧低温固化促进剂

产品描述

WANSIELD®EM010 环氧低温固化促进剂是通用型路易斯碱催化剂，用于环氧树脂体系。

产品特性

可作为聚酰胺、酰胺基胺、胺加成物、液体聚硫醇等固化剂的促进剂。用于环氧树脂固化剂配套使用加快环氧树脂的固化速度,提高固化物的强度。

推荐用途

广泛应用于工业涂料，浇注，地坪，混凝土防护以及胶粘剂领域。

技术参数

物理参数

外观	琥珀色液体
粘度	100-300mp.s
比重	0.98±0.02
百克树脂推荐用量	1-15
作为促进剂推荐用量	0.5-5

本文提供数值是典型试验值，具体数据可能因环境条件略有差别。对我公司的产品来说,所列数据在法律方面不具备任何约束力。

施工指导

施工条件

涂装环境温度范围： 5-35℃

涂装环境湿度范围： 30-85%

施工方法

根据使用条件加入，使用量需要根据气温及固化速度需求加入

通风条件

在阴凉干燥条件下贮存，远离火源、强酸、强碱以及强氧化剂。

包装与储存

包装

单组份，组分 20kg/桶。

储存

运输过程中应防雨、防晒，防止包装破损受潮。在阴凉干燥条件下贮存，远离火源、强酸、强碱以及强氧化剂。

产品有效期

1 年

安全措施

警告

避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾，操作后彻底洗手，使用本成品时，不得进食，饮水，或吸烟，污染的工作服不得带出工作场所，禁止排入环境，穿戴防护手套、防护衣、安全眼镜若感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。

如皮肤（或头发）接触：立即脱去所有被污染的衣服，用流水冲 15-20 分钟，如出现皮肤刺激或皮疹，就医。在下次使用前清洗被污染的衣服。

如吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。

如接触眼睛：用水细心冲洗数分钟，如戴隐形眼镜并可以方便取出。取出眼镜。继续冲洗。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系，全国客服热线：400-059-1116 转 3。